Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN SP-129

ID: 967 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Colas

Descrição do Produto

Monocomponente de espuma de poliuretano que reticula em contato com a umidade ambiental.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5ºC a + 40ºC

Temperatura ideal do recipiente +20 -+ 25ºC

Resistência à temperatura -40ºC a + 90ºC

Alta qualidade

Oferece bom isolamento térmico e acústico

Uma vez endurecido, pode ser cortado, lixado, coberto com outro material e pintado.

APLICAÇÕES

Produto amplamente utilizado na construção para selar ou preencher juntas entre diferentes materiais e estruturas.

Isolamento e montagem de sistemas de ventilação e ar condicionado.

Montagem de portas, janelas, canos e escadas.
Preenchimento de buracos nas paredes.
Estagnação e preenchimento de buracos em reboques, capacetes de barcos.

ADESÃO

Excelente aderência na maioria dos materiais de construção, como madeira, concreto, tijolos, telhas, metais e alumínio.
Não tem adesão em polietileno, silicone e Teflon.

LIMPEZA

Recomenda-se que a espuma fresca restante seja removida com o solvente BRIK-CEN S-131.
O produto, uma vez endurecido, será removido por meios mecânicos.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola BRIK-CEN P-130



Limpador BRIK-CEN SP-131



MODO DE EMPREGO

As superfícies onde a espuma deve ser aplicada devem estar limpas, livres de poeira e graxa.
É conveniente pulverizar a superfície ou o substrato com água antes de aplicar a espuma para melhorar a aderência, a reticulação e a sua cura.
No momento da aplicação, o aerossol deve ter a temperatura recomendada, entre 20-25 âÂ° °C, se for

menor Coloque o aerossol em água morna (Tmax = 40âÂ□ °C) aproximadamente por 20 min.
Antes de usar é necessário agitar o spray vigorosamente (aprox. 20 vezes). Retire a tampa de pulverização e coloqueTubo de extensão (cânula) no bocal.

Aplicação por: arma recomendada BRIK-CEN P-130
O recipiente de espuma é colocado na pistola aplicadora, INVERTLY, pressionando o gatilho para soltar mesmo.
Você pode regular a quantidade de espuma com o parafuso que é encontrado na parte de trás da arma.
Quando o barco estiver pronto, colocamos imediatamente o seguinte para não deixar a espuma secar dentro da pistola. Se interrupções curtas forem feitas, é aconselhável fechar o parafuso. Uma vez que a espuma tenha endurecido, ela só é removida por meios mecânicos.
O enchimento da superfície com a espuma é feito parcialmente pela expansão do mesmo, aproximadamente 2 ou 3 vezes o montante inicialmente aplicado. Ao preencher lacunas maiores que 5 cm, a aplicação da espuma é feita em camadas. A segunda camada é aplicada quando o primeiro endureceu.
Após a aplicação, limpe sempre a pistola com o limpador de espuma de poliuretano BRIK-CEN S-131. Para fazer isso, substitua a garrafa de espuma pelo limpador.

SEGURANÇA E HIGIENE
Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota
As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.
Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
—	750ml	1
—	750ml	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 09/11/2026 22:02