Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN T-1461

ID: 965 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Colas

Descrição do Produto

Adesivo termofusível à base de uma mistura de copolímeros de EVA e resinas sintéticas.

PROPRIEDADES

Thermofusible em bares

Curto tempo de abertura

Estabilidade térmica, não degrada nem carboniza

Para pistolas Ø 12x200mm

TEMPERATURA DE TRABALHO

Temperatura de trabalho: 150-170ºC

APLICAÇÕES

Utilizado na formação e fechamento de caixas de papelão.

Trabalhos de alvenaria e cerâmica.

ARMAZENAMENTO

Na embalagem original, em local fresco e seco, a uma temperatura não superior a 25º C. Longe das fontes de calor.

MODO DE EMPREGO

No equipamento aplicador de hot melt. Pistolas Hot melt para barras de diferentes diâmetros ...

Temperatura de aplicação recomendada:

150-170ºC, dependendo da temperatura ambiente, dos materiais a serem colados, da velocidade do trabalho, etc.

Não exceda as temperaturas de 190ºC durante o uso.

ADESÃO

Excelente aderência em papelão, madeira, cerâmica ...

LIMPEZA

Os materiais a serem colados devem estar limpos e é necessário manter os materiais a serem temperados.

Raspe com uma espátula uma vez quente e retire os restos com solvente de limpeza adequado.

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso.

A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antes de seu uso por teste ou teste que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
—	1Kg	1

Legenda de códigos

CAP Capacidade UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 09/11/2026 17:54